

Rabolin 170

Betonkontakt

- Červeně zbarvený

- Pro vnitřní i vnější použití, odolné proti povětrnostním podmínkám

Rabolin 170: Tekutý základní nátěr na bázi akrylové disperze s lámaným vápencovým pískem a pigmenty; nátěrem hladkých betonových povrchů dosáhneme hmatatelného základu, na kterém omítky a další vrstvy viditelně a lépe přilnou.

Použití: **Rabolin 170** se používá jako nátěr pro hladké betonové plochy na kterých by špatně držely a přilnuly omítky bez dalšího ošetření. Silným nátěrem s **Rabolin 170** bude povrch hmatatelný a hrubší a omítky nemohou sklouznout, neboť je vytvořena optimální přilnavost se základem. Betonkontakt není vhodný pro vázané vápeno – cementové omítky ve skupině malty CS II.

Zpracování: Před nanášením nátěru musí být plochy zbavena prachu, mastnoty a nečistot, aby betonkontakt přilnul. Betonkontakt nesmí být nanesen na mokrou a zledovatělou plochu.

Rabolin 170 se nanáší v silné vrstvě se střeně jemným nopem nebo s válečkem z jehněčí srsti. Skrze pigmentaci je možno lehce rozlišit natřené vrstvy od nenatřených. Podle povětrnostních podmínek by měl nátěr schnout nejméně 6 hodin. Nářadí omyjte po použití ihned vodou.

Pozn.: není vhodné mísit s jinými materiály

Teplota základního zdiva: 5 – 25 °C

Dodávka: V 15 litrovém vědru z PVC (22 kg).
Skladujte v suchu, chraňte před mrazem.

Spotřeba: Spotřeba závisí na struktuře, jemnosti a savosti podkladu.
Minimálně 150 g/m² maximálně 250 g/m²
22 kg = 90 – 145 m²

Raw materials, production and finished product are subject to ongoingly strict controls

RABOLIN Putze & Farben GmbH, Am Dillhof 11, D - 63863 Hobbach

Tel.: +499374/71 49 Fax. +499374/29 41

Distribution center:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, D - 91322 Gräfenberg, Tel.: +499192/9955-0;

Fax. +499192/9955-55

gräfix®-Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, D - 74589 Satteldorf, Tel.: +497951/42 0 67; Fax. +497951/42 0 69

www.graefix.de

Technical leaflet 170

Stand: February 2005

gräfix®
AUS GUTEM GRUND